

MERCURY 76.15

FT MEB F – Rev 0 – 27.12.04



RÉCURAGE

- Non-tissé blanc lié par résine.
- Récurage doux des surfaces fragiles.
- Rouleau découpable : Mercury 15.
- Imputrescible.
- Produits fabriqués dans une usine Spontex certifiée ISO 9001.

Composition :

- Fibres synthétiques
- Colorant blanc
- Latex

	Dimensions en mm
Mercury 76	150 x 230 x 9
Mercury 15	150 x 3000 x 9

Valeurs indicatives.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- **Adapté aux surfaces fragiles.**
- **S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité.**
- **Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide.**
- **Rincer après chaque utilisation.**
- **Décontamination à l'eau de javel à 1g/l de chlore.**



Mercury 76.15

PERFORMANCES

Pouvoir récurant : récurant faible.

Durabilité : > 1000 cycles (essai Spontex).

Rigidité : < 80 N/m (essai Spontex).

COMPATIBILITÉS CHIMIQUES

PRODUIT CHIMIQUE	RESISTE	DECONSEILLE
Phosphates	X	
Phosphonates	X	
Tensioactifs anioniques	X	
Tensioactifs cationiques	X	
Tensioactifs amphotères	X	
Tensioactifs non ioniques	X	
Agents de blanchiment oxygénés	X	
Agents de blanchiment chlorés	X	
Hydrocarbures aromatiques	X	
Hydrocarbures aliphatiques	X	
Hydrocarbures halogénés	X	
Alcools	X	
Savon	X	
Acides	X	
Bases	X	

LÉGISLATION / NORMALISATION

Biodégradabilité : non biodégradable.

Inflammabilité : produit inflammable.

Ce document est établi sur la base de nos connaissances actuelles et pour des usages classiques.